

ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕРМІЧНОГО РОЗКЛАДАННЯ АМОНІЙ ТЕТРАВАНАДАТУ НА ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ ОКСИДІВ ВАНАДІЮ

Лускань К. В., Мисов О. П.

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
katerynalu16@gmail.com

Серед поширених методів синтезу нанокристалічного діоксиду ванадію (VO_2) за останнє десятиліття автори у своїх публікаціях значну увагу приділяють високотемпературному розкладанню солі амоній тетраванадату $(\text{NH}_4)_2\text{V}_4\text{O}_9$.

Треба відмітити, що даний метод дозволяє здійснювати процес синтезу в оптимальних умовах з погляду ефективності управління властивостями кінцевого продукту, енергетичних витрат і продуктивності. Від умов термічного розкладання буде залежати якість кінцевих продуктів. У цьому плані актуальним є проведення комплексних досліджень термічного розкладання амоній тетраванадату.

Для визначення оптимальних режимів термічної обробки $(\text{NH}_4)_2\text{V}_4\text{O}_9$ проводили рентгенівські дослідження термічно оброблених порошоків у інертній атмосфері (аргон) в інтервалі температур 380–900 °С (рис.). Як видно з дифрактограми на рис. а, термодеструкція порошоків у температурних інтервалах 380–450 °С (крива 1, 2) дає суміш різних оксидів ванадію V_2O_3 , VO_2 , V_5O_9 , V_2O_5 . При зростанні температури до 650 °С (крива 3) прослідковуються низько-інтенсивні рефлекси які характерні для фази VO_2 . Підвищення температури до 900 °С характеризується появою фази VO_2 з кутом моноклінності 106,9°.

Трансмісійною електронною мікроскопією (рис. б) визначен розмір часток оксидів ванадію, який не перевищує 80–82 нм




Рис. а) Дифрактограми порошку термічної обробки амоній тетраванадату з різними температурами розкладання: 1 – 380 °С; 2 – 450 °С; 3 – 650 °С; 4 – 900 °С;
б) Мікрофотографія діоксиду ванадію отриманно термічним розкладанням амоній тетраванадату при температурі 900 °С протягом 10 хв